

Supremo Duo Design®



Descrição


Description

Papelcartão branco, Alta Alvura, multicamadas com cobertura de couchê no forro e no suporte.
Multilayer, high whiteness, coated top and backside.

Principais Usos

Main Uses

Embalagens, capas de livros, revistas, relatórios e materiais promocionais.
Packaging, book cover, magazines and promotional materials.



Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	250		300		350	
			N	T	N	T	N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m ²	250	± 4%	300	± 4%	350	± 4%
Gramatura / Grammage	ISO 536	Lb/1000ft ²	51,2	± 4%	61,5	± 4%	71,7	± 4%
Espessura / Thickness	ISO 534	micra	271	± 5%	330	± 5%	405	± 5%
Espessura / Caliper	ISO 441	pt	10,7	± 5%	13	± 5%	15,9	± 5%
Rigidez Taber Long / Stiffness MD	TAPPI 489	gf.cm	67	≥ 57	125	≥ 106	185	≥ 150
Rigidez Taber Long / Stiffness MD	TAPPI 489	mN.m	6,6	≥ 5,6	12,3	≥ 10,4	18,1	≥ 14,7
Rigidez Taber Trans / Stiffness CD	TAPPI 489	gf.cm	31	≥ 26	57	≥ 48	85	≥ 65
Rigidez Taber Trans / Stiffness CD	TAPPI 489	mN.m	3	≥ 2,5	5,6	≥ 4,7	8,3	≥ 6,4
Umidade / Moisture	TAPPI 412	%	7	± 1,5	7	± 1,5	7	± 1,5
Alvura forro / Brightness ISO top	ISO 2470	%	87,5	≥ 86	87,5	≥ 86	87,5	≥ 86
Alvura suporte / Brightness ISO back	ISO 2470	%	87	≥ 85,5	87	≥ 85,5	87	≥ 85,5

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: SUZANO
- Tipo / Type: SBS (Solid Bleached Sulfate) / GZ
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: ETP.10.511

EMIÇÃO: edipot.jl - 14/10/2013

VALIDADE: 14/10/2014

